

HYPERSEAL®-25 LM

Parte thixotropica ermetizanta poliuretanică pt. îmbinări verticale și orizontale de nouă generație

DESCRIERE

HYPERSEAL-25LM ermetizanta poliuretanică care se întărește la contactul cu umiditatea pt. a crea un izolator de coeficient redus, puternic, dar foarte elastic. Poate fi aplicat la o gamă mare de temperaturi. Este potrivit pt. aplicări la îmbinările verticale și orizontale.

IN CONFORMITATE CU

- ISO-11600, Tip F, Clasa 25 LM
- DIN-18540-F
- ASTM C920
- Specificarea Federală a Statelor Unite TT-S-00230C Tip II Clasa A

RECOMANDAT PENTRU

- Ermetizarea îmbinărilor din construcții
- Bazine de apă
- Canale de irigare
- Peretii subsolurilor
- Elemente de beton prefabricat
- Pt. beton, lemn, marmură, aluminiu, oțel, ceramic, cofraje de gips, etc.

LIMITARI

- Nu este recomandat pt. suprafețe imperfecte
- Deși în general se poate vopsi peste el, vă recomandăm să testați compatibilitatea vopselei mai întâi.
- Dezvolta o nuanță ușor galbenă de la UV
- După o îndelungată expunere la UV, suprafața este mai puțin lucioasă, dar nu prezintă probleme din punctul de vedere al proprietăților sale de ermetizare.
- Pe suprafața umedă se necesită utilizarea unei amorse speciale.

CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

- Foarte economic și ușor de folosit
- O singură componentă
- Excelentă rezistență la trecerea timpului
- Poate fi folosit la vopsirea cuptoarelor
- Ramane elastic chiar și sub -40 °C
- Recomandat pt. aplicații sub apă
- Potrivit pt. ermetizarea îmbinărilor piscinelor.
- Aderență foarte bună pe aproape orice fel de suprafață fără a fi nevoie de amorsare
- Amorse speciale disponibile pt. aproape orice fel de suprafață

APLICARE

- Temperatura la care trebuie aplicat trebuie să fie între +5 °C și 40 °C. În anotimpul rece depozitați tuburile la 20 °C înainte de a le folosi.
- Instalați îmbinări rotunde de poliuretan pt. a controla adâncimea de ermetizare.
- Imediat după aplicarea izolatorului este recomandat să-l prelucrați. Pt. performanță optimă raportul adâncime ar trebui să fie de 2:1, pt. o adâncime minimă de 10 mm.



HYPERSEAL®-25 LM

Parte thixotropica ermetizanta
poliuretanică pt. îmbinări verticale și
orizontale de nouă generație

AMORSAREA

Nu necesită amorsare pt. majoritatea materialelor de construcții cum ar fi sticlă, aluminiul, beton de bună calitate, oțel, etc.


Pe suprafața poroasă folosiți PRIMER-PU

Pe suprafața neporoasă folosiți Hyperseal Primer

Pe suprafața umedă folosiți AQUADUR sau UNIVERSAL PRIMER-2K 4060

Vă recomandăm ca în general să testați în prealabil spațiul de lucru

INFORMATII DE SIGURANTA

 Nu creează probleme după uscarea completă
Cereți fișa tehnică de siguranță.

CURATAREA

Curățați uneltele și echipamentul mai întâi cu servetele de hârtie și apoi folosind acetona sau xilen.

AMBALAREA

În tuburi de 600 cc. La cerere tuburi de 300.

Culori standard: alb, gri și negru.

Alte culori la cerere.

STABILITATE LA DEPOZITARE

HYPERSEAL 25LM poate fi păstrat pentru cel puțin 12 luni în benă originală, nedesigilată, în locuri uscate și la temperaturi de $\pm 20^{\circ}\text{C}$.