

DESCRIERE:

Peneplug este un material cu intarire rapida proiectat pt a oprii scurgerile de apa active si patrunderea umezelii .

RECOMANDAT PENTRU:

Peneplug poate fi folosit intern sau extern ca mortar tampon hidroizolant sau unde este necesara o stopare rapida si puternica a scurgerii apei.

- ◆ Opreste scurgerile active de apa
  - ◆ Sigileaza imbinarile care curg, goluri, crapaturi
- Peneplug poate fi folosit la urmatoarele substraturi:

- ◆ Beton
- ◆ Zidărie
- ◆ Ceramică
- ◆ Piatra

AVANTAJE

- ◆ Opeste curgerile de apa
- ◆ Se seteaza in aprox. 30 secunde dupa amestecare
- ◆ Durabil
- ◆ Poate fi folosit sub apa
- ◆ Poate fi folosit cu apa sau uscat
- ◆ Usor de aplicat
- ◆ Ambalat in recipiente usor de utiizat

AMBALARE

Acest produs poate fi achizitionat in saci de 18 kg sau galeti de 25 kg

DEPOZITARE

Daca este tinut in loc uscat nedeschis in ambalajul original nedeteriorat termenul de valabilitate este de 12 luni

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

**Pregatirea suprafetei:**

Substratul trebuie sa fie curat si cu suprafata necontaminata

**Amestecarea:**

Timpul de setare este dependent de cantitatea de apa folosita la amestec. Raportul standard de amestec la 20°C este de 1kg Peneplug la approx. 0.25 l de apa.

Peneplug trebuie adaugat la apa si amestecat rapid. Amestecati in jur de 15 secunde. Daca e frig, folositi apa calduta, la temperaturi ridicate folositi apa rece.

**Aplicare:**

Pentru a evita risipa numai cantitati mici de Peneplug trebuiesc amestecate.

Dupa amestecare aplicati Peneplug imediat.

Materialul trebuie format si impins in locul scurgerii. Lucreti materialul in zona si tineti apasat aprox. 30 secunde. (Folositi manusi de cauciuc)

Pastrati presiunea fara a deranja materialul, pana la fixare. Aplicati presiune cat puteti., tapand cu o bucata de lemn, si un ciocan.

Dupa ce scurgerea a fost oprita, umpleti cu Penecrete Mortar. Eliminati excesul de material. Dupa ce umeziti usor, aplicati acoperirea de impermeabilizare normala cu Penetron.

In anumite conditii, Peneplug poate fi aplicat ca praf. Aplicati si presati direct pe scurgere 30-60 secunde.

## DATE TEHNICE

Agregare: Pudra

Culoare Gri

Densitate aprox 1.2 kg/l

Temperatura de aplicare -1°C to 25°C

Timp de aplicare aprox. 30 secunde (dupa amestecare)

## SANATATE SI SIGURANTA

Penetron contine ciment. Irita ochii si pielea. Pastrati-l departe de accesul copiilor. Evitati contactul cu pielea si ochii. Stergeti imediat cu multa apa si cereti sfatul medicului. Folositi mănuși adecvate. Pentru informatii suplimentare, consultati datele de siguranta materialului.

## TINETI-L DEPARTE DE COPII

## GARANTIE:

ICS/Penetron International Ltd. garanteaza faptul produsele fabricate nu vor avea defecte si se vor conforma standardelor si vor contine toate componentele în proportie adecvata. În cazul în care oricare dintre produse este deficient, responsabilitatea ICS/Penetron International Ltd. se va limita la înlocuirea materialului ce se dovedeste a fi defect. ICS/Penetron International Ltd. nu va fi responsabila în nici un caz de defectele în tamplatoarea sau indirecte.

**ICS/Penetron International Ltd. NU OFERA NICI O GARANTIE ÎN CEEA CE PRIVESTE COMERCIALIZAREA SAU UTILITATEA ÎNTR-UN ANUMIT SCOP IAR PRE ZENTA GARANTIE ÎNLOCUIESTE ORICE ALTE GARANTII EXPRIMATE SAU IMPLICITE. U tilizatorul trebuie sa constate daca produsul este potrivit necesit ătilor proprii si sa își asume toate riscurile si responsabilitatea aferenta.**



C&amp;A CONSTRUCT SRL

Adresa: Zarnesti (BV), str Ciucas, nr 12

Persoana de contact: Silviu Voinescu

Tel.: 0728 984 551

Tel.: 0748 579 922